

成 績 書

依頼者	住所	愛知県半田市州の崎町 2 番地 1 2		
	氏名 (名称及び 代表者氏名)	株式会社 鶴弥 代表取締役社長 鶴見 榮		
依頼事項		耐風圧性能試験（150 サイクル法）		
試料	品名	F 形棧瓦 スーパートライ 110	数量	1 種類
成績 (結果)	結果：適合 ただし、試験方法は「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」第Ⅱ編 第2章標準試験並びに建設省告示第1454号及び第1458号に規定された数値及び構造計算規定による。なお、試験瓦の有効瓦枚数は13枚とし試験条件は下表のとおり。			
	繰返し引上げ荷重：3716N/9枚 (3336N/m ²)			
	施工地域・施工部位等区分			
	基準風速：42m/s		平均屋根高さ：10.0 m	
	地表面粗度区分：Ⅲ		ピーク風力係数：-5.0	
	施工条件			
	試験瓦	F 形棧瓦、商品名：スーパートライ 110 ステンレス製スクリーリングスクリュー釘 (#12×L68mm、スクリュー加工： 釘先端から 15mm、リング加工：スクリュー加工部から 15mm、スクリュー加工：リング加工部から 30mm、商品名：ハイブリッドリング釘 F 形用) による全数緊結		
	瓦 棧	スギ (T15×W30mm) 自動釘打ち機用ステンレス製リング釘 (#14×L45mm) による垂木上 455mm ピッチ緊結		
	野地板	構造用合板 (T12×W910×L1820 mm)		
	- 以下 余 白 -			
受付施設		産業技術研究所（常滑窯業技術センター三河窯業試験場）		
試料の成績（結果）は上記のとおりです。				
平成 20 年 1 月 24 日				
愛知県産業技術研究所長 大 西 保 志				

