

成 績 書

依頼者	住所	愛知県半田市州の崎町 2 - 1 2		
	氏名 (名称及び代表者氏名)	株式会社 鶴弥 代表取締役 鶴見 榮		
依頼事項		耐風圧性能試験（150サイクル法）		
試料	品名	J 形棧瓦 防災エース (#13×L65mmリング釘使用)	数量	1 種類
成績 (結果)	結 果：適 合 ただし、試験方法は「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」第Ⅱ編 第2章標準試験並びに建設省告示第1454号及び第1458号に規定された数値及び構造計算規定による。なお、試験瓦の有効瓦枚数は14枚とし試験条件は下表のとおり。			
	繰返し引上げ荷重：3489N/9枚(4002N/m ²)			
	施工地域・施工部位等区分			
	基準風速：46m/s		平均屋根高さ：10.0 m	
	地表面粗度区分：Ⅲ		ピーク風力係数：-5.0	
	施工条件			
	試験瓦	J 形棧瓦、商品名：防災エース ステンレス製リング釘 (#13×L65mm) による全数緊結		
	瓦 棧	スギ (T15×W30mm) 自動釘打ち機用ステンレス製リング釘 (#14×L45mm) による 垂木上 455mm ピッチ緊結		
	野地板	構造用合板 (T12×W910×L1820 mm)		
	受付施設		産業技術研究所（常滑窯業技術センター三河窯業試験場）	
試料の成績（結果）は上記のとおりです。 平成 19 年 9 月 27 日 愛知県産業技術研究所長 大 西 保 志				

